

Sikament®-320MX

Aditivo súper-plastificante-reductor de agua de alto rango y retardante de fraguado.

Descripción	Aditivo líquido reductor de agua de alto rango, súper-fluidificante y retardante de fraguado para concreto. Aumenta en clima cálido el tiempo de manejabilidad de la mezcla y facilita su colocación. Cumple con la norma ASTM C 494 Tipo G y ASTM C 1017 Tipo II .
Usos	Sikament®-320MX se caracteriza por su alto poder dispersante que permite una perfecta distribución de las partículas de cemento del concreto, provocando una hidratación completa, obteniendo así la máxima eficiencia del cemento. Este aditivo está especialmente indicado para facilitar el bombeo de concreto en clima cálido, extender el tiempo de manejabilidad de la mezcla.
Ventajas	■ Se obtiene un mayor tiempo de manejabilidad de la mezcla en clima cálido. ■ Soluciona los problemas de transporte y colocación de concreto en clima cálido. ■ Permite colocar grandes volúmenes de concreto sin la formación de juntas frías. ■ Se pueden obtener concretos con bajo contenido de aire. ■ Aumenta notablemente la resistencia inicial del concreto. ■ Incrementa la resistencia final del concreto en más del 30%. ■ Especial para la colocación de concreto por el sistema Tremie. ■ Permite fabricar concretos con bajo contenido de aire.
Modo de Empleo	Como súper-plastificante Agregue Sikament®-320MX al concreto ya mezclado, en este caso debe ampliarse el tiempo de mezclado medio minuto más por cada metro cúbico de concreto. Como reductor de agua Agregue Sikament®-320MX en el último 10% del agua de mezcla durante la preparación del concreto.
Dosificación	Como súper-plastificante (ASTM C 1017 Tipo II) De 0,6% a 0,8% del peso del cemento (5,0 a 6,5 ml/kg del cemento). Como reductor de agua de alto rango retardante (ASTM C 494 Tipo G) De 1,0% a 1,4% del peso del cemento (8,5 a 12,0 ml/kg del cemento).
Datos Técnicos	Tipo: Aditivo líquido a base de melamina formaldehído. Color: Café claro. Densidad: 1,12 kg/l aprox.
Precauciones	La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra. La elaboración de concreto fluido exige una buena distribución granulométrica. Se debe garantizar un adecuado contenido de finos para evitar la segregación del material fluido. En caso de deficiencia de finos, dosificar Sika-Aer® para incorporar del 4% al 5% de aire a la mezcla. El uso de concreto fluido demanda un especial cuidado en el sellado de las cimbras para evitar la pérdida de la pasta.



Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.
Almacenamiento	Doce (12) meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Advertencia	Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

